

PHASE AQUEUSE



DESTINATION

Revêtement de façades de haute qualité, applicable directement sur la plupart des matériaux du bâtiment, en travaux neufs et d'entretien. Aspect velouté pommelé fin.

Peut être utilisée comme sous-couche isolante sur fonds alcalins.

SUPPORTS

- Supports usuels du bâtiment convenablement préparés.
- Bardages prélaqués (essais préalables d'adhérence).
- Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment, plâtre cellulose armé, ...).
- Anciennes peintures adhérentes en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Large polyvalence d'emploi.
- Très bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- Perméabilité élevée à la vapeur d'eau (couche d'air équivalente : 1,1 m).
- Résistance élevée aux agressions atmosphériques, aux UV, à la carbonatation des bétons (couche d'air équivalente : 140 m).
- Souplesse permanente.
- Rapidité de séchage, redoublable dans la journée.
- Application aisée (manuelle ou mécanisée).
- Peu sensible à l'encrassement.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture semi-épaisse.
Brillance	BS 60° : 5-7.
Extrait sec	En poids : 64 ± 2 %. En volume : 47 ± 2 %.
Densité	1,48 ± 0,05.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	10 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l. (2010).
Séchage (20°C, 65 % HR)	Sec : 30 min. Redoublable : 2 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	8 à 10 m ² /l/couche sur support plan, soit environ 300 g/m ² global en système bi-couches et 500 g/m ² global en système 3 couches.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7b2. XP T34-722 : Classe D2. EN 1062-1 : E3 V2 W3 A0.
Teintes	Système à teinter (Blanc/PA et ME). Nuancier PIGMENTS REFLECHISSANTS .
Conditionnement	5L - 16 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, cohérents et propres à l'application. Ils peuvent être humides mais non ruisselants (aspect mat). Ils peuvent nécessiter, selon les cas, un brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage, ... pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables, pulvérulentes, brillantes, ...

- Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- Ragréage, rebouchage, enduisage : **ARMATERM COLLE** ou **COLLE POUDRE**.
- Application directe sur la plupart des matériaux nus ou déjà peints, en bon état.
- Impression notamment dans les cas suivants :
 - **ZOLPAX 100** sur fonds poreux, érodés ou superficiellement pulvérulents.
 - **PRIMAIRE PAH** sur métaux ferreux.

Application du produit

Processus

2 à 3 couches, ton sur ton, selon le système retenu.
Travailler grassement, croiser et égaliser sans tirer.

Matériel

Brosse, rouleau poils longs, airless (buse 19 à 21 %).

Dilution

5 à 10 % d'eau en première couche sur supports nus ou en application mécanisée.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
- Support sec et non condensant.
- À l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures de ravalement en phase aqueuse, classe D2 » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z